

EPOXY PRIMER HS ANTIOSMOTIC 3:2



Техническа информация

Продукт само за професионална употреба

Елементи на продукта:	Ероху ground-coat - компонент А Полиамиден втвърдяващ агент – компонент В
Обем:	Компонент А + компонент В: 750 ml, 7,5 l.
Описание на продукта:	Двухкомпонентен неразтворим, плътно покриващ епоксиден грунд, който гарантира отлична защита срещу осмоза. Формира еластично, здраво и водоплътно покритие. Перфектно грунд покритие за всички бои антифаулинг.
	✓ Лесен за смесване и полагане. ✓ Разпределя се лесно за перфектна повърхност. ✓ Високо тиксотропично – не капе при полагане по вертикални повърхности. ✓ Не се изисква шкурене между отделните пластове. ✓ Сравнително ниско тегло – не натоварва допълнително корпуса. ✓ Защишава ламинирани повърхности срещу осмоза и стоманата срещу корозия.

Препоръки за употреба: Особено препоръчително за защита на яхти и лодки над и под водолинията. За употреба върху корпуси, изработени от материали, укрепени с фибростъкло. Също за поправки по повреди по ламинирани плоскости.

Физико-химични характеристики:

Цвят:	Сив
Основа:	Лъскава
Твърдо вещество:	100%
Теоретичен разход:	около 6-7 m ² / dm ³ за дебелина на пласта 150 µm
Гъстота на покритие (WFT):	150 µm (мокр)
Крайна гъстота (DFT):	150 µm (сух)
Плътност (относително тегло):	1,3 kg/dm ³

Подготовка на повърхността преди употреба:



Премахнете солта и други остатъци със сладка вода под налягане. Изчакайте докато повърхността изсъхне. Изшкурийте повърхностите, за да уеднаквите грапавостта (шкурка P100-P240). Почистете стоманената повърхност с абразивна пара на степен Sa 2,5. За малки повърхности използвайте ъглошлайф. Премахнете праха и почистете с Sea-Line обезмасляващата формула.


Условия за полагане:

Повърхността трябва да бъде чиста, суха и да се работи при температура над температурата на оросяване, за да се избегне кондензиране. Температурата на въздуха трябва да бъде най-малко 10 °C, докато работната повърхност трябва да бъде най-малко 15 °C.

Начин на приложение:

Пропорции за смесване на компонентите :

	Грунд	: Втвърдител
Части по тегло: (g)	100	: 48
Части по обем: (ml)	3	: 2



Не превишавайте препоръчителното количество на втвърдителя!

Разредител:

Когато е необходимо, Вие може да разтворите сместа като добавите разредител към Sea-Line епоксидните системи в следното съотношение до 5%.

Смесване: смесете съставките много добре. Изчакайте 10 минути, за да се появят балончета. Не смесвайте по-голямо количество от продукта от това, което може да бъде използвано в рамките на

EPOXY PRIMER HS ANTIOSMOTIC 3:2



Техническа информация

Продукт само за професионална употреба

Време за работа със сместа:		срока на годност. 45 минути (20°C) – 60 минути (15°C)	
Параметри при полагане с пневматичен пистолет:		- дебел пласт с полагане с пневматичен пистолет (до 300 µm дебелина на мокрия слой): Разреждане: не е препоръчително. Диаметър на струйника Ø: 2,1÷3,0mm, Работно налягане: 2,5 bar	
	Втвърдяване на	20°C	10°C
	повърхността:	10-12 часа	20-24 часа
	Сухо на пипане:	Около 24 часа	Около 48 часа
	Сухо за шкурене:	7 дни	14 дни
	Напълно втвърдено:		
Време преди полагане на следващия пласт:		Мин 8 ч.	Мин 16 ч
		Представените времена трябва да бъдат възприемани само като препоръчителни. Реалното време за изсъхване може да бъде по-дълго или по-кратко и зависи от дебелината на покриване, вентилацията, влажността и пр.	
Брой пластове:		Профилактика: минимум 1 пласт с дебелина 300 µm (когато използвате валик, минимум 2 пласта с дебелина 150 µm всеки).	
		Изправяне на неравности: минимум 2 пласта с дебелина на всеки един 300 µm (когато използвате валик, минимум 4 пласта с дебелина 150 µm всеки).	
Последващи действия:		След полагане, повърхността трябва да бъде изшкурена с P240÷P400. Следващ пласт: Sea-Line HS anti-osmotic epoxy primer може да бъде покрит с: - която и да е Sea-Line епоксидна система, - която и да е Sea-Line полиуретанова система, Внимание: Преди полагане на полиуретанова система като гелкот, топкот, е препоръчително да изчакате минимум 48 часа или да покриете с тънък слой на стъклопластов епоксиден Sea-Line Lightprimer. Забележки: пускането на вода трябва да бъде направено само след като последният слой на грунда и антифаулинга са се втвърдили. Моля, следвайте инструкциите за безопасност от техническата характеристика за опасни химикали и следвайте Полското законодателство за безопасност на работното място. Основното правило е да избягвате контакт с кожата и очите. Когато използвате този продукт в малки, затворени пространства, Вие трябва да осигурите допълнителна вентилация. Също така е препоръчително да защитите Вашата дихателна система, очите и кожата. Бъдете особено внимателни за открит огън, тъй като продуктът може да експлоадира. Съставките на продукта трябва да бъдат съхранявани в добре затворени опаковки при температура между 5 – 35 °C, далеч от източници на огън, топлина и слънчеви лъчи. Затваряйте опаковките добре веднага след употреба.	
Стандартни мерки за безопасност:			
			
Съхранение:			
 			
Срок на годност:		Епоху ground-coat (компонент А) - 24 месеца от датата на производство. Втвърдяващ агент (компонент В) - 24 месеца от датата на производство.	
			

EPOXY PRIMER HS ANTIOSMOTIC 3:2

Техническа информация

Продукт само за професионална употреба



Гаранция за качество: Продукцията, контролът на качеството и осъществяването на доставките покриват изискванията на стандарти ISO 9001 и 14001.

Цялата информация в този документ е основана на изчерпателни лабораторни изследвания и многогодишен опит. Нашата позиция на лидери на пазара не ни освобождава от постоянен контрол на качеството на нашите продукти. Въпреки това ние не поемаме отговорност за нанесени щети вследствие неправилна употреба или съхранение на нашите продукти или за щети, нанесени от употреба на нашите продукти по какъвто и да е начин, противоречащ на добрите работни практики.

TROTON sp. z o.o. Zabrowo.