

POLYESTER SPRAY FILLER



Техническа информация

Продукт само за професионална употреба

Елементи на продукта:

компонент А: Polyester Spray Filler.
компонент В: Втвърдяващ агент за Polyester Spray Filler.

Обем:

Компонент А + компонент В : 1 kg, 10 kg, 25 kg,

Описание на продукта:

Polyester Filler за полагане със спрей:



- Лесен за полагане.
- Високи способности за изграждане.
- По-късо време за втвърдяване.
- Много добре изолира грундове и топ бои от полиестерни китове.

Употреба:

Препоръчителен особено за грундиране. За употреба върху стъклопластови уячени корпуси и като завършващ пласт за други полиестерни повърхности (китове, пълнежи, ламинати).

За запълване на малки пукнатини и надрасквания преди боядисване.

Продуктът трябва да се полага само върху:

- Добре изтрита и обезмаслена гола стомана и алуминий.
- Добре загладен стъклопласт (GFK/GRP), полиестерни китове / пълнежи, работен грунд и стари пластове в добро състояние.
- Добре загладен ипластмаси с изключение на PE, PP, PTFE (полиетилен, полипропилен, тефлон).

ВНИМАНИЕ: Не полагайте пълнежа пряко към реактивни грундове или еднокомпонентни акрилни или нитроцелулозни продукти.

Физико-химични характеристики:

Цвят:

Цвят – светло сив

Основа:

Основа – матова

Плътност (относително тегло):

Относително тегло – 1,55 kg/l

Теоретичен разход:

5 m² of 135 qm дебелина на сух пласт

Гъстота на покритие (WFT):

200 qm

Крайна гъстота (DFT):

135 qm

Подготовка на повърхността преди употреба:

Полиестерните ламинати трябва предварително да бъдат обезмаслени, шкурени на сухо (P80÷P120) и отново обезмаслени. Грундовете трябва да бъдат обезмаслени предварително, шкурени на сухо (P220÷P280) и отново обезмаслени.




Пропорции за смесване на компонентите :

Части по тегло: (g)
Части по обем: (ml)

Пълнеж : Втвърдител

100 : 2

100 : 3



Разредител:

0 ÷ 10%

Смесете съставките докато се получи хомогенен цвят. Не смесвайте по-голямо количество от продукта от това, което може да бъде използвано в рамките на срока на годност.

Време за работа със сместа:

След смесване на компонентите е 20 минути при температура 20°C.

Условия за полагане:

Минималната температура за полагане на полиестерния пълнеж е +10 °C. Най-добри резултати могат да бъдат постигнати при температури между 20-25 °C. Относителната влажност не трябва да надвишава 70%.

POLYESTER SPRAY FILLER



Техническа информация

Продукт само за професионална употреба

Параметри при полагане с пневматичен пистолет:



Gravity: 2,0÷3,0 mm
Налягане: 2,0÷2,5 bar;
В съответствие с препоръките на производителя на пистолета.

Брой пластове:

1÷3 пласта.

Дебелина на пластовете:

Всеки единичен пласт да не превишава 200µm дебелина, когато е мокър.

Да не превишава обща дебелина от 600 µm.

Всеки успешен пласт трябва да бъде приблизително 10% по-тънък от предходния.

Време за изпарение:

Между пласовете приблизително 5 минути
Преди покриване приблизително 30 минути

Време за изпарение зависи от околната температура и дебелината на пласта.

Време за втвърдяване:



- 3 часа при температура 20°C.
- 25 минути при температура at 60°C

Температури под 20 °C значително увеличават времето за съхнене. Представените времена трябва да бъдат възприемани само като препоръчителни. Реалното време за изсъхване може да бъде по-дълго или по-кратко и зависи от дебелината на покриване, вентилацията, влажността и пр.

Последващи действия:

След поставяне повърхността трябва да бъде изшкурена:

- Основно шкурене: P80-P120,
- Фино полиране: P120-P240.

Polyester spray filler може да бъде покрит с:
Епоксидни грундове.


Стандартни мерки за безопасност:



- ✓ По време на работа е необходимо да използвате съответните лични предпазни средства. Защитете очите и дихателните пътища.
- ✓ Помещенията трябва да бъдат добре вентилирани.
- ✓ Инструментите трябва да бъдат почистени веднага след употреба.
- ✓ Минималната температура за поставяне е +10°C.

Внимание: В интерес на безопасността винаги действайте в съответствие с данните, включени в техническите характеристики на дадения продукт.

Storage :



Съдържанието на този продукт трябва да бъде съхранявано в добре затворени опаковки, в помещения с температура между 5-35 °C, далеч от източници на огън, топлина и слънчеви лъчи. След всяка употреба, опаковките трябва веднага да се затварят.

Съхранявайте металните кутии на сухо място и ги дръжте плътно затворени до момента на употреба. Дори най-малките следи от вода в сместа за пълнеж ще причинят скъсяване на времето за употреба и като резултат до неравности по повърхността.

Внимание: След всяка употреба опаковките трябва да бъдат затворени веднага! Пазете втвърдителя от прегряване!

Срок на годност:



Пълнеж – 12 месеца от датата на производство.

Втвърдяващ агент – 12 месеца от датата на производство.

Гаранция за качество:

Продукцията, контролът на качеството и осъществяването на

POLYESTER SPRAY FILLER

Техническа информация

Продукт само за професионална употреба



доставките покриват изискванията на стандарти ISO 9001 и 14001.

Цялата информация в този документ е основана на изчерпателни лабораторни изследвания и многогодишен опит. Нашата позиция на лидери на пазара не ни освобождава от постоянен контрол на качеството на нашите продукти. Въпреки това ние не поемаме отговорност за нанесени щети вследствие неправилна употреба или съхранение на нашите продукти или за щети, нанесени от употреба на нашите продукти по какъвто и да е начин, противоречащ на добрите работни практики. TROTON sp. z o.o. Zabrowo.